

# FDV

## Produkt

Wibo Färg AB Wiboline Ekte Linoljemaling.

## Teknisk:

Bindemiddel : Rå kaldpresset linolje kokt til kokepunkt på linolje 285 grader

Pigment : Titandioxid og sinkhvit

Tørrstoff : 97-98 %

Glans : halvblank

Tørketid : 24-34 timer

Forbruk : 12-15 m<sup>2</sup> per liter.

## Rengjøring

Overflatene må ikke rengjøres før malingen er gjennomtørr 3-5 uker avhengig temperatur og lufttilgang. Bruk et ph nøytralt vaskemiddel og vask med lunket vann.

## Utbedring av skader

Ved skader på overflaten anbefales det 2 strøk med flekk før hele overflaten males med samme produkt til naturlig skille for eksempel til et hjørne.

## Egenskaper og fordeler

Ekte linoljemaling har en egen farge lys gul, Linolje er en vegetabilsk olje og slites ned ved påvirkning av sollys, vær og vind. Denne naturlige krittningen påvirker fargen over tid. Linoljemaling fungerer som et offersjikt for treverket, og skal slites ned over tid. Farge/glans dempes når malingen eldes. Denne krittningen er en naturlig iboende egenskap for linoljemalingens måte til å beskyttes treverket på. Malingen kan bli blankere på områder med slitasje.

## Vedlikeholds intervall

Vedlikeholds intervall blir påvirket av lokale klimatiske forhold og om maling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

## Lagring av produktet

Kan lagres frostfritt og i et lufttett spann i ca. 1 år. Fraktes og lagres stående.

Lagring der halve spannet er benyttet, legg plastfolie tett rundt toppen av malingen som er igjen.

## Avfallhåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

### Leverandør:

Wibo Färg AB

Aröds Industriväg 17-19

42243 Hisings Backa

E-post: [info@wibofarg.se](mailto:info@wibofarg.se)

### Importør:

Miljømal Fargehandel & Bygningsvernbutikk AS

Østerdalsgata 1

0658 Oslo

E-mail: [post@miljomal.as](mailto:post@miljomal.as)

[www.miljomal.as](http://www.miljomal.as)

Behandlet flate : \_\_\_\_\_

Fargekode : \_\_\_\_\_

Behandlet flate : \_\_\_\_\_

Fargekode : \_\_\_\_\_